

### Descrição:

A MASSA NIVELADORA DE PISOS é um produto aplicado em camada fina, especialmente desenvolvido para o nivelamento de pisos, em áreas internas e externas, para posteriores aplicações de revestimentos vinílicos, laminados, cerâmicos e pedras. O produto é constituído de cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos que conferem plasticidade, resistência e acabamento ao produto.

### Áreas de Aplicações e Vantagens:

Recomenda-se o uso da MASSA NIVELADORA DE PISOS para o nivelamento de bases de concreto, contrapisos antigos ou novos, ou sobreposições de revestimento cerâmico, porcelanato ou pedras.

O produto possui várias vantagens, dentre elas:

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| • <i>Zero desperdício durante aplicação e Alto Rendimento</i> | • <i>Liberação rápida;</i>       | • <i>Redução do peso da camada de revestimento</i> |
| • <i>Correção de variadas bases</i>                           | • <i>Dispensa o uso do Prime</i> | • <i>Fácil aplicação</i>                           |

### Instruções para Aplicação

#### Ferramentas e Materiais Necessários

- Desempenadeira metálica lisa e em bom estado de conservação;
- Misturador elétrico;
- Recipiente para mistura;
- Régua metálica;
- Borrifador, Espátula e Colher de pedreiro.

#### Preparo da base:

A base que irá receber a MASSA NIVELADORA DE PISOS SUPERMASSA precisa necessariamente estar isenta de qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto, tais como pós, tintas, lodo, óleos desmoldantes, entre outros. Para completa limpeza, recomenda-se o uso de jatos d'água e escova para retirada de lodos, aspirador de pó para retirada de poeira, e produtos específicos para limpeza de lubrificantes (SUPERCLEAN PEÇAS CERÂMICAS).

Certificar-se que a base se encontra firme, curada (28 dias para estruturas de concreto e 14 dias para contrapiso). Para uma maior garantia de aplicação, certificar-se que a base esteja entre 10 e 30 °C.

### Preparo e Aplicação:

Para o preparo da MASSA NIVELADORA DE PISOS SUPERMASSA utilize o recipiente estanque e limpo, adicione água limpa na quantidade indicada na embalagem, adicione a argamassa e misture com auxílio de um misturador elétrico até que o material apresente completa homogeneização (Sem grumos). É recomendado que a argamassa seja acrescentada aos poucos no recipiente durante o processo de mistura (com a furadeira desligada). Usar o produto em até 1 hora após a mistura com água, sem o acréscimo de água ou qualquer outro aditivo.

Para pisos excessivamente porosos, é recomendado umedecer levemente a base antes da aplicação. A aplicação do produto pode ser feita com desempenadeira metálica lisa.

Quando for necessário o uso de duas ou mais demãos, estas devem ser aplicadas com a demão anterior seca (aproximadamente 3 hs), sendo cada demão aplicada de 2 a 5 mm.

Para obtenção de um acabamento mais fino, alisar com desempenadeira metálica lisa após o produto apresentar secagem ao toque (aproximadamente 30 minutos). Para retirada de marcas causadas pela desempenadeira, fazer o lixamento superficial com lixa de grãos entre 220 e 320.

### Atenção...

- Fazer o lixamento só após 24 horas de cura da argamassa;
- Não acrescentar água além do recomendado na embalagem;
- Garantir a completa homogeneização do material durante a mistura para evitar relevos de grumos durante a aplicação;
- Usar mão de obra qualificada e sob supervisão técnica;
- Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador).

### Restrições

- Não aplicar como revestimento em bases de madeira ou metais;
- Não aplicar em bases excessivamente encharcadas;
- Não aplicar sob condições climáticas intensas;

### Propriedades

<b>Aspecto:</b> Pó	<b>Cor:</b> Cinza	<b>Espessura P/Demão</b> 2 a 5 mm
<b>Tempo de utilização da argamassa:</b> Até 1h:00m	<b>Resistência aderência à tração:</b> > 0,5 MPa	<b>Consumo:</b> Aproximadamente 1,0 kg/m <sup>2</sup> mm Espessura
<b>Espessura máxima:</b> 5 mm	<b>Massa específica:</b> 1,78 g/cm <sup>3</sup>	

## **Fornecimento e Armazenamento**

O produto MASSA NIVELADORA DE PISOS SUPERMASSA é fornecido em sacos ou baldes de 15 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, protegido da chuva, do sol e do calor, sobre estrados, distante no mínimo 10 cm das paredes e em pilhas de no máximo 1,5 m de altura. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças e animais, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

## **Informações de segurança**

### **Evitar a inalação do pó**

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

### **Evitar a contato prolongado com a pele**

Em caso de contato prolongado com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

### **Evitar que o produto entre em contato com os olhos**

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

### **Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais**

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer nada via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a FISPQ do produto.