

+

Descrição:

O produto MASSACRYL INTERNO Supermassa foi especialmente desenvolvido para acabamento de paredes e tetos de laje, em áreas internas, substituindo as aplicações de gesso e massa corrida. O produto é composto por cimento Portland branco especial, agregados minerais selecionados e aditivos específicos que juntos conferem a massa plasticidade, aderência e acabamento ao produto. Por se tratar de uma ATD (argamassa técnica decorativa) devidamente normatizada, permite a substituição das camadas de chapisco e reboco tradicionais, conferindo qualidades superiores com alta produtividade e durabilidade.

Áreas de Aplicações e Vantagens:

Recomenda-se o uso de Massacryl Interno como revestimento final, ou base para receber tintas, em áreas internas e externas, para bases de reboco, emboço, concreto pré-moldado, concreto celular e tijolos (cerâmicos ou cimentícios). Suas vantagens são:

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ● <i>Mínimo desperdício durante aplicação;</i> | ● <i>Acabamento Final extra liso;</i> | ● <i>Liberação rápida para pintura;</i> |
| ● <i>Resistência à água;</i> | ● <i>Redução ou desuso de lixas;</i> | ● <i>Fácil aplicação e Alto rendimento;</i> |

Instruções para Aplicação

Ferramentas e Materiais Necessários

- Desempenadeira metálica lisa e em bom estado de conservação;
- Misturador elétrico;
- Recipiente para mistura;
- Borrifador, Espátula e Colher de Pedreiro;
- Rolo de textura;
- Lixa N° 320;

Preparo da base:

A base irá receber o revestimento precisa necessariamente estar isenta de qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto, tais como: pós, óleos, tintas, desmoldantes, lodo, entre outros. Para completa limpeza, recomenda-se o uso de jatos d'água e escova para retirada de lodo, aspirador de pó para retirada de poeira, e produtos específicos para limpeza de agentes lubrificantes (SUPERCLEAN PEÇAS CERÂMICAS).

Certificar-se que a base se encontra firme, curada no mínimo 3 dias para reboco e 21 dias para concreto (Produto base cimentícia, cura em sinergia com a base demandando menor tempo de cura da

MASSACRYL INTERNO

base do que estabelecido por norma) e sem desníveis de planeza e prumo, caso a base apresente tais desvios, corrija-os e aguardar o tempo mínimo de cura do substrato para prosseguir com a aplicação. Caso a base apresente pequenas imperfeições na forma de fissuras ou reentrâncias, estas podem ser corrigidas com o próprio produto antes da aplicação da primeira demão. Caso a base apresente diferença de prumo, planeza e/ou nivelamento de até 10 mm, esta pode ser corrigida com a aplicação da **Massa Niveladora Supermassa**, dando prosseguimento a aplicação da Massacryl Interno após 24 hs.

Nota: Para uma maior segurança de aplicação, certificar-se que a base esteja entre 10 e 30 °C.

Preparo e Aplicação:

Para o preparo do produto adicione água limpa na quantidade indicada na embalagem no recipiente estanque e limpo, adicione a argamassa e misture utilizando um misturador elétrico até que o material apresente completa homogeneização (sem grumos). Para melhor homogeneização é recomendado que a argamassa seja acrescentada aos poucos no recipiente durante a mistura (com a furadeira desligada). Usar o produto em até 1h30m, sem o acréscimo de água ou qualquer outro aditivo.

Antes da aplicação, umedeça a base de forma que não fique com excesso de água na superfície (encharcada). A aplicação do produto pode ser feita com desempenadeira metálica lisa ou rolo de textura, em espessuras de 2 a 4 mm por demão e espessura máxima de 5 mm.

Quando for necessário o uso de duas ou mais demãos, estas devem ser aplicadas com a demão anterior seca, intervalo mínimo de 3 hs.

Para o acabamento do produto, pode ser utilizada uma desempenadeira metálica lisa, sendo passada quando a última demão se apresentar seca ao toque (aproximadamente 1 h), para facilitar o alisamento pode ser borrifada água na superfície ou na desempenadeira, sempre se assegurando que a desempenadeira se mantenha limpa. Caso o material apresente, no final da aplicação, pequenos vincos ou falhas, corrigir com uso de lixa nº320. A liberação para pintura após com 48 hs.

Atenção...

- Não acrescentar água além do recomendado na embalagem;
- Usar mão de obra qualificada com supervisão técnica;
- Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador).

Restrições

- Não utilizar argamassa de revestimento em pisos;
- Não utilizar em ambientes submetidos diretamente a intempéries, externos;
- Não aplicar como revestimento em bases de madeira ou metais;
- Não aplicar em bases que estejam encharcadas de água.

Propriedades

Aspecto: Pó	Cor: Branca	
Tempo de utilização da argamassa: Até 1h:30m	Resistência aderência à tração: > 0,3 MPa	Consumo: Aproximadamente 1,2 kg/m ² mm Espessura
Espessura máxima: 5,0 mm	Massa específica: 1,75 g/cm ³	

Fornecimento e Armazenamento

O produto “Massacryl Interno Supermassa” é fornecido em sacos de 15 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, protegido da chuva, do sol e do calor, sobre estrado, distante no mínimo 10 cm das paredes e em pilhas de no máximo 1,5 m de altura. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação do pó

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que o produto entre em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a FISPQ do produto.