

Descrição:

O SUPERTOP RODAPÉ Supermassa é uma argamassa impermeabilizante branca desenvolvida especialmente para recuperação rápida de áreas afetadas pela umidade. O produto é composto por cimentos especiais, agregados selecionados, polímeros e aditivos químicos que juntos proporcionam excelente trabalhabilidade, resistência, aderência e acabamento liso pronto para pintura.

Áreas de Aplicações e Vantagens:

O produto é indicado para recuperação de paredes e tetos afetados pela umidade, mofos, bolores, assim como rodapés com problemas de umidade ascendente.

O produto possui várias vantagens, entre elas:

- Solução para problemas com mofos e bolores em rodapés comprometidos por umidade;
- Aplicação em reboco e concreto;
- Pode ser aplicado em ambientes internos e externos;
- Mínimo desperdício durante aplicação;
- Acabamento Final Liso;
- Liberação rápida área recuperada;
- Base para pintura;
- Impermeável;
- Fácil aplicação;

Instruções para Aplicação

Ferramentas e Materiais Necessários

- Desempenadeira metálica lisa e em bom estado de conservação;
- Haste para mistura e furadeira de alta rotação;
- Recipiente para mistura;
- Borrifador, Espátula e Colher de Pedreiro;
- Rolo de textura;
- Lixa N° 220 ou superior.

Preparo da base:

A base que irá receber o produto precisa necessariamente estar com boa resistência, e livre de contaminante que possa comprometer a aderência do produto a base aplicada, tais como pós, óleos e musgos e lodos. Para preparo da base a ser recuperada, recomenda-se retirar todo revestimento comprometido (frágil/esfarelando) com auxílio de uma espátula metálica até encontrar um plano firme. Limpar a base, para eliminar grãos soltos resultantes do descamamento do revestimento.

Caso seja necessário correção ou reaplicação da base, esta pode ser feita com a aplicação da **Massa Niveladora Supermassa para correções de até 10 mm ou com argamassa múltiplo uso Supermassa para correções de 10 a 40 mm**, dando prosseguimento a aplicação do Supertop Rodapé Supermassa após 72 hs.

Nota: Para uma maior segurança de aplicação, certificar-se que a base esteja entre 10 e 30 °C.

Preparo e Aplicação:

Para o preparo do produto faça uso de um recipiente estanque e limpo, adicione água limpa na quantidade indicada na embalagem, adicione a argamassa e misture utilizando uma furadeira de alta rotação com haste de mistura até que o material apresente completa homogeneização e sem grumos. Para melhor homogeneização é recomendado que a argamassa seja acrescentada aos poucos no recipiente durante a mistura (com a furadeira desligada).

Usar o produto em até 50 minutos, sem o acréscimo de água ou qualquer outro aditivo, apenas fazendo uso da homogeneização. É importante destacar, para dias quentes ou bases excessivamente porosas, umedecer a base antes da aplicação do Supertop rodapé, de forma que não fique com excesso de água na superfície (encharcada).

A aplicação do produto pode ser feita com desempenadeira metálica lisa ou rolo de textura, em espessuras de 1 a 3 mm por demão e espessura máxima de 5 mm. Quando for necessário o uso de duas demãos, esta segunda deve ser aplicada com a demão anterior seca, intervalo mínimo de 3 hs.

Para o acabamento do produto, pode ser utilizada uma desempenadeira metálica lisa, sendo passada 1 h após a aplicação da última demão, para facilitar o alisamento pode ser borrifada água na superfície ou na desempenadeira, sempre se assegurando que a desempenadeira se mantenha limpa.

Caso o material presente, no final da aplicação, pequenos vincos ou falhas, corrigir com uso de lixa 220 ou mais fina.

Ao final do processo, a liberação da base pode ser feita com 48 hs para pintura.

Atenção...

- Não acrescentar água além do recomendado na embalagem;
- Garantir a completa homogeneização do material durante a mistura para evitar relevos de grumos durante a aplicação;
- Usar mão de obra qualificada com supervisão técnica;
- Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador).

Restrições

- Não aplicar sobre tintas ou bases que não apresentem resistência (em deterioração)
- Não utilizar mais água que o recomendado;
- Não utilizar em pisos;
- Não aplicar como revestimento em bases de madeira ou metais;
- Não aplicar em bases que estejam encharcadas de água.

Propriedades

Aspecto: Pó;

Cor: Branca;

Espessura P/Demão 1 a 3 mm;

Espessura máxima: 5 mm;

Massa específica: 1,75 g/cm³;

Consumo: Aproximadamente 3 kg/m²

Tempo de utilização da argamassa: 50 minutos

Fornecimento e Armazenamento

O produto SUPERTOP RODAPÉ é fornecido em caixas de 16 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, protegido da chuva, do sol e do calor, sobre estrado, distante no mínimo 10 cm das paredes e em pilhas de no máximo 1,5 m de altura. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação do pó

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que o produto entre em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a **FISPQ** do produto.